



## ABETE ROSSO SCHEDA TECNICA

**Nome Botanico:** Picea Abies

**Paese d'origine:** Europa Centrale

**Spessori tranciato:** da 0.7 a 2.5 mm

**Peso specifico:** 500-600 kg/m<sup>3</sup> (stagionato all'aria)

**Utilizzo:** legno molto utilizzato nell'edilizia sia per costruzioni esterne che interne. Nonostante a volte possa essere difficile tranciarlo, a causa della possibile presenza di resina e della struttura del tronco stretto e compresso, questo legno viene usato anche nel settore dei mobili e per serramenti di porte e finestre. Usato anche per anime di listellare.

**Caratteristiche:** legno molto tenero e leggero, dove è difficile distinguere alburno e cuore, quest'ultimo privo di una colorazione marcata. Il colore è prevalentemente giallo marrone chiaro, a volte biancastro, con vene più o meno marcate.

**Essiccazione:** l'essiccazione può essere fatta in modo facile e veloce. Tempi di essiccazione troppo lunghi creano il rischio di imbarcamenti.

**Superficie:** l'abete può essere trattato facilmente, previa pulizia da eventuali resine che possono portare a controreazioni. Le superfici piallate e levigate mostrano una bella lucentezza.

**Incollaggio:** ogni tipo di giunzione è facilmente eseguibile e ha una buona tenuta.