



ACERO FRISE' SCHEDA TECNICA

Nome Botanico: Acer Pseudoplatanus

Paese d'origine: Europa

Spessori tranciato: da 0.6 a 2 mm

Peso specifico: 580-650 kg/m³ (stagionato all'aria)

Utilizzo: molto più utilizzato nel mercato americano e in quello asiatico. Il cortame viene spesso usato per la realizzazione di strumenti musicali a corda. Nel frisé, a causa delle righe orizzontali alla fibra del legno, la manifattura può risultare più complessa, in quanto è più facile la lacerazione delle fibre.

Caratteristiche: l'Acero Frisé ha caratteristiche molto simili all'Acero Montano. Colore bianco-giallastro.

Essiccazione: dopo essere tranciato il legno deve essere subito essiccato per evitare che per effetto della luce e dell'aria ingiallisca.

Superficie: di solito la superficie viene lucidata o tinta. Consigliato l'utilizzo di vernici UV per evitare che il legno cambi colore con il passare del tempo.

Incollaggio: le giunzioni hanno una buona tenuta.