



CILIEGIO AMERICANO SCHEDA TECNICA

Nome Botanico: Prunus Serotina

Paese d'origine: America del Nord

Spessori tranciato: da 0.6 a 2.5 mm

Peso specifico: 550-600 kg/m³ (stagionato all'aria)

Utilizzo: particolarmente utilizzato per mobili di stile, in liuteria, ebanisteria, impiallacciatura e laminati interni. Viene usato anche per fare le pipe.

Caratteristiche: l'alburno è stretto e giallastro, mentre il durame va dal bruno-rosastro al rossiccio-arancione. L'esposizione alla luce tende a far invecchiare molto questo legno e di conseguenza a scurirlo. A volte può presentare delle piccole macchie: si tratta di piccoli depositi neri e gommosi, presenti nella zona degli anelli annuali, tipici di questo legno.

Essiccazione: il processo di essiccazione non presenta problematiche e può essere fatto velocemente.

Superficie: grana dritta e fitta, trama fine, leggermente figurato.

Incollaggio: le giunzioni con colla, viti e chiodi tengono perfettamente.