



EBANO MAKASSAR SCHEDA TECNICA

Nome Botanico: Diospyros Celebica

Paese d'origine: Asia

Spessori tranciato: da 0.5 a 2 mm

Peso specifico: 1200-1250 kg/m³ (stagionato all'aria)

Utilizzo: date le sue caratteristiche particolarmente decorative e il suo pregio viene usato per la realizzazione di mobili di lusso, arredamenti di interni, rivestimenti di pareti. In ebanisteria per intagli di oggetti decorativi e per particolari strumenti musicali.

Caratteristiche: l'alburno è largo e con tonalità che variano dal biancastro al bruno-rossastro. Il durame è molto scuro, tendente al nero, percorso da tante striature regolari e irregolari chiare, molto marcate, che danno al legno un aspetto unico, estremamente bello e decorativo.

Essiccazione: l'essiccazione deve essere fatta lentamente onde evitare lacerazioni.

Superficie: legno molto pesante ma con fine struttura superficiale. Particolarmente adatto ad essere levigato.

Incollaggio: le giunzioni a colla non creano alcuna difficoltà a differenza di quelle effettuate tramite chiodi.