



EUCALITTO SCHEDA TECNICA

Nome Botanico: Eucalyptus Globulus

Paese d'origine: Australia

Spessori tranciato: da 0.6 mm a 2 mm

Peso specifico: 750-850 kg/m³ (stagionato all'aria)

Utilizzo: costruzioni in genere, pavimentazioni e lavori che richiedono una lunga permanenza in acqua o in terreni umidi.

Caratteristiche: alburno giallognolo-bruniccio con tonalità a volte grigiastre. Il durame è differenziato dall'alburno e con tonalità bruno-chiare. Esistono molte varietà di Eucalipto, tra le altre più diffuse ci sono l'Eucalyptus Camaldulensis (dalle tonalità più rossastre) e l'Eucalyptus Quadrangulata (dai colori più chiari).

Essiccazione: l'essiccazione deve essere fatta molto lentamente e a volte può essere problematica a causa delle fessurazioni longitudinali cui è soggetto. Il legno è soggetto a un forte ritiro.

Superficie: tessitura media-fine con fibratura molto variabile, a volte molto intrecciata.

Incollaggio: legno di difficile lavorazione dove bisogna prestare molta attenzione agli incollaggi.