



MOGANO KOSIPO SCHEDA TECNICA

Nome Botanico: Entandrophragma Candollei

Paese d'origine: Africa

Spessori tranciato: da 0.6 a 2.5 mm

Peso specifico: 500-800 kg/m³ (stagionato all'aria)

Utilizzo: usato nella falegnameria pesante, negli arredamenti per i gradini di scale interne e liste da pavimento, oltre che per la realizzazione di elementi decorativi.

Caratteristiche: l'alburno è ristretto e dalle tonalità grigiognole-giallastre; il durame è rosso-bruno con toni più accesi e scuri nei legni più vecchi.

Essiccazione: l'essiccazione non è troppo agevole in quanto il legno ha una forte tendenza a imbarcarsi e deformarsi.

Superficie: tessitura media, fibratura varia, ma non così intrecciata come nel Mogano Sapelli.

Incollaggio: entrambi i tipi di giunzioni sono facili da eseguire e di durevole utilizzo. L'eventuale presenza di silice rende più difficile la lavorazione.