



## **NOCE ANIEGRE' (o TANGANICA) SCHEDA TECNICA**

**Nome Botanico:** Aningeria Robusta

**Paese d'origine:** Africa Occidentale

**Spessori tranciato:** da 0.6 a 3 mm

**Peso specifico:** 550-600 kg/m<sup>3</sup> (stagionato all'aria)

**Utilizzo:** molto usato per impiallacciatura, rifiniture interne e parte esterna di mobili. Non molto usato come legno per esterni se non in sostituzione del ciliegio. Nell'Europa meridionale spesso impiegato come alternativa al Noce Europeo. Negli Stati Uniti molto ricercato quello con fris  a sigaretta per la realizzazione di mobili di pregio. Il Noce Aniegr  viene anche comunemente chiamato "Tanganica". Spesso si trova ed utilizza con fris .

**Caratteristiche:** il durame presenta tonalit  dal giallo dorato al bruno-rossastro, a volte con striature pi  scure. Come molti legni tende a scurire in seguito all'esposizione della luce e con l'et . L'alburno varia dal giallognolo al grigio chiaro, ed   generalmente stretto.

**Essiccazione:** il tronco appena tagliato dovrebbe essere subito essiccato per evitare la possibile formazione di macchie blu.

**Superficie:** tessitura media e uniforme, con elevato grado di lucentezza naturale. Il trattamento della superficie pu  essere eseguito in tutti i modi, ma   possibile l'insorgere di macchie biancastre a causa dei depositi di calce.

**Incollaggio:** facile da giuntare con colla. Per le giunzioni con viti e chiodi   indispensabile la preforatura, visto che il rischio di lacerazioni   molto alto.