



## NOCE EUROPEO SCHEDA TECNICA

**Nome Botanico:** Juglans Regia

**Paese d'origine:** Europa e Asia

**Spessori tranciato:** da 0.6 a 2 mm

**Peso specifico:** 600-620 kg/m<sup>3</sup> (dopo essiccazione con 12% di umidità).

**Utilizzo:** molto usato in ebanisteria. Solo nell'Europa meridionale veniva usato anche per la produzione di mobili in serie. È un legno dal quale si possono ricavare bellissime impiallaccature, specialmente dalla prima parte del tronco e dalle radici. I tranciati sono richiesti da arredatori di ottima qualità.

**Caratteristiche:** l'alburno è biancastro, differenziato dal durame che è di color bruno, striato con venature più scure. Nella parte inferiore del tronco queste assumono figurazioni varie, che lo rendono particolarmente pregiato e molto ricercato dai mobiliari anche per la riproduzione di mobili in stile e d'epoca.

**Essiccazione:** l'essiccazione non crea problemi, purché eseguita lentamente e a temperature non troppo elevate.

**Superficie:** Da mediamente a molto duro, scarsamente fibroso, buona rifinitura. Legno ideale da lucidare per mettere in risalto i suoi disegni decorativi.

**Incollaggio:** facile da giuntare sia con colla che viti. In quest'ultimo caso una preforatura è consigliabile.