



OKOUME' SCHEDA TECNICA

Nome Botanico: Aucoumea Klaineana

Paese d'origine: Africa

Spessori tranciato: da 0.6 a 2 mm

Peso specifico: 400-500 kg/m³ (stagionato all'aria)

Utilizzo: molto usato come compensato e per pannelli multistrato. Trova ampio impiego anche in falegnameria e per la costruzione di imbarcazioni leggere. Particolare il suo impiego per la realizzazione di scatole di sigari.

Caratteristiche: legno leggero, mediamente duro e poco compatto. L'alburno è di colore grigiastro, ben distinto dal durame che è di colore roseo salmone con tonalità che variano dal grigio al rosso.

Essiccazione: l'essiccazione è facile e non presenta problematiche degne di nota.

Superficie: tessitura da media a grossolana, fibratura variabile, dritta o leggermente ondulata e intrecciata. L'applicazione di vernici non presenta problematiche rilevanti.

Incollaggio: si incolla facilmente ed è di buona tenuta. Facili anche le giunzioni con viti e chiodi.