



ONTANO AMERICANO SCHEDA TECNICA

Nome Botanico: Alnus Rubra

Paese d'origine: America del Nord

Spessori tranciato: da 0.6 a 2 mm

Peso specifico: 450 kg/m³ (stagionato all'aria)

Utilizzo: industria di mobili per cucina, salotti e camere da letto. A causa dei difetti tipici di questo legno, viene generalmente utilizzato dai mobilifici solo per misure corte.

Caratteristiche: la colorazione varia in funzione del tempo trascorso dal taglio: biancastro sul fresco, poi passante al roseo bruniccio chiaro e infine a tonalità più scure. Difficile trovare qualità elevate di questa essenza, in quanto molto spesso presenta macchie e nodi.

Essiccazione: essiccazione facile e veloce.

Superficie: fibratura abbastanza dritta, moderatamente fine e con tessitura uniforme. L'applicazione di vernici o lacche è facile.

Incollaggio: tutti i tipi di giunzioni sono buone ed efficaci.