



PERO SCHEDA TECNICA

Nome Botanico: Pyrus Communis

Paese d'origine: Europa

Spessori tranciato: da 0.6 a 2 mm

Peso specifico: 650-750 kg/m³ (stagionato all'aria)

Utilizzo: legno di un certo pregio usato per rifiniture interne di barche, mobili per camere da letto, salotti e mobili per uffici di rappresentanza. Spesso il Pero viene tinteggiato di nero e impiegato nella fabbricazione di pianoforti o utilizzato come sostituto dell'Ebano.

Caratteristiche: albarno e durame sono poco differenziati. Il durame si presenta di un colore bianco o rosato che può assumere diverse tonalità. Generalmente viene cotto a vapore per intensificare la colorazione e conferirgli un tono caldo.

Essiccazione: essiccazione deve avvenire lentamente.

Superficie: legno duro e compatto, con fibratura diritta e dalla tessitura fine. Molto spesso lucidato per via della sua superficie liscia.

Incollaggio: tutti i tipi di giunzioni sono efficaci. Per le giunzioni con viti e chiodi è consigliabile una preforatura.