



## ACERO MONTANO SCHEDA TECNICA

**Nome Botanico:** Acer Pseudoplatanus

**Paese d'origine:** Europa Centrale

**Spessori tranciato:** da 0.6 a 2 mm

**Peso specifico:** 580-650 kg/m<sup>3</sup> (stagionato all'aria)

**Utilizzo:** essenza usata per interni di pregio, mobili, oggetti intagliati e per tutti quegli oggetti in legno nei quali abbia un valore particolare il suo colore bianco. Molto richiesto per tavoli in massello.

**Caratteristiche:** l'alburno e il durame sono poco differenziati. Il colore è quasi bianco o bianco-giallastro. Essenza che tende a cambiare notevolmente con il passar del tempo, quando invecchia tende a scurirsi e gli anelli annuali diventano più marcati.

**Essiccazione:** dopo essere tranciato il legno deve essere subito essiccato per evitare che per effetto della luce e dell'aria ingiallisca. L'essiccazione deve avvenire lentamente e con cura, dato che il legno tende a imbarcarsi ed è facilmente soggetto a mutazioni di colore.

**Superficie:** di solito la superficie viene lucidata o tinta. Consigliato l'utilizzo di vernici UV per evitare che il legno cambi colore con il passare del tempo.

**Incollaggio:** le giunzioni hanno una buona tenuta.