



CIPRESSO SCHEDA TECNICA

Nome Botanico: Cupressus Sempervirens

Paese d'origine: Asia Minore

Spessori tranciato: da 0.6 a 2 mm

Peso specifico: 480-540 kg/m³ (con umidità al 12%)

Utilizzo: molto adatto per lavori destinati ad uso esterno, per serramenti, mobili rustici, cassepanche e armadi. Il suo tipico odore molto intenso riesce a tenere lontano gli insetti e le tarme.

Caratteristiche: alburno e durame differenziati con il primo giallognolo molto chiaro e il secondo dai toni avorio tendente al bruno o giallognolo scuro, venature ben visibili. Legno duro, mediamente pesante e molto resistente agli attacchi dei parassiti vegetali e animali.

Essiccazione: facile e veloce.

Superficie: tessitura media, fibratura per lo più dritta.

Incollaggio: non presenta particolare difficoltà.