



## DOUGLAS SCHEDA TECNICA

**Nome Botanico:** Pseudotsuga Douglasii, Pseudotsuga Menziesii

**Paese d'origine:** Nord America

**Spessori tranciato:** da 0.6 a 2 mm

**Peso specifico:** 500-600 kg/m<sup>3</sup> (stagionato all'aria)

**Utilizzo:** utilizzato per serramenti di finestre, rivestimenti di pareti, nelle case prefabbricate e per imbarcazioni. Inoltre, dal momento che i tronchi di Douglas raggiungono dimensioni notevoli, si possono ricavare travi molto lunghe adatte per la realizzazione di ponti di navi, tughe e paratie.

**Caratteristiche:** alburno biancastro e cuore giallognolo-roseo o marrone molto chiaro. In questa essenza le caratteristiche variano anche in relazione al periodo di tranciatura (primaverile o autunnale) e anche in relazione alla zona di provenienza (se di montagna o costiera).

**Essiccazione:** facile e rapida.

**Superficie:** venatura generalmente diritta o leggermente ondulata. Consistenza media.

**Incollaggio:** il legno si lavora bene e facilmente.