



IROKO SCHEDA TECNICA

Nome Botanico: Milicia Excelsa

Paese d'origine: Africa

Spessori tranciato: da 0.6 a 2.5 mm

Peso specifico: 650-700 kg/m³ (con un umidità del 15%)

Utilizzo: usato per costruzioni in legno nella cantieristica e per l'arredamento soprattutto nei Paesi d'origine. Dal momento che è un legno molto resistente sia agli agenti atmosferici che ai parassiti xilofagi viene spesso impiegato per pavimentazioni esterne, terrazzi, serramenti di porte e finestre. È un legno abbondante e quindi relativamente economico. Per questo in ebanisteria viene utilizzato come sostituto del Teak per le parti massicce meno in vista.

Caratteristiche: l'alburno si differenzia molto dal durame di colore giallo-bruno che con il passare del tempo si scurisce diventando colore bruno-dorato.

Essiccazione: deve avvenire molto lentamente.

Superficie: tessitura media con fibratura spesso incrociata. A causa dei suoi pori grossi non è facile far assimilare le tinte e le vernici in modo omogeneo.

Incollaggio: la sua struttura porosa potrebbe causare leggere difficoltà nell'assorbimento della colla.