



## MOGANO SAPELLI SCHEDA TECNICA

**Nome Botanico:** Entandrophragma Cylindricum

**Paese d'origine:** Africa

**Spessori tranciato:** da 0.6 a 2.5 mm

**Peso specifico:** 500-700 kg/m<sup>3</sup> (stagionato all'aria)

**Utilizzo:** usato negli arredamenti e nell'industria del pianoforte e di altri strumenti musicali.

**Caratteristiche:** alburno e durame sono nettamente differenziati. Il primo è roseo, a volte con tonalità grigiognole o giallastre; il durame è rosa pallido-rossiccio da fresco per poi diventare rosso bruno con il tempo.

**Essiccazione:** essiccazione da effettuare con molta attenzione visto la facilità di questo legno a imbarcarsi.

**Superficie:** tessitura da fine a media, fibratura per lo più irregolare. La particolare struttura delle fibre non rende la superficie liscia. Si possono comunque applicare tinte e vernici. Bisogna prestare attenzione alla possibile presenza di resina.

**Incollaggio:** entrambi i tipi di giunzioni sono facili da eseguire e di durevole utilizzo.