



TULIPIE' SCHEDA TECNICA

Nome Botanico: Liriodendron Tulipifera

Paese d'origine: Stati Uniti

Spessori tranciato: da 0.6 a 2 mm

Peso specifico: 550-620 kg/m³ (stagionato all'aria)

Utilizzo: Impiegato per arredamenti d'interni. Trova applicazione anche per rivestimenti d'esterno, purché protetto con opportune sostanze impregnanti, in quanto essenza molto sensibile ai fattori climatici. Il Tulipié si presta a esser tinto ad imitazione di legni più pregiati come il noce, mentre quello con tonalità verdastre è ricercato dagli intarsiatori che lo usano nelle loro composizioni dalle varie tonalità cromatiche. La corteccia è usata anche per usi medici.

Caratteristiche: l'alburno è biancastro, spesso con rigature chiare. Il durame varia dal giallo chiaro al giallo brunastro con zone scuro-grigio o grigio-verdastre. Gli anelli di crescita sono difficilmente riconoscibili a occhio nudo. Il legno è molto leggero e tenero, molto soggetto ad attacchi di parassiti vegetali e animali.

Essiccazione: essiccazione facile con tempi non eccessivamente lunghi.

Superficie: tessitura compatta, regolare con fibratura dritta. Legno facile da tinteggiare.

Incollaggio: molto resistente con ogni tipo di giuntatura.